



GEAR MULTI DCTF

SYNTHETIC DUAL CLUTCH TRANSMISSION FLUID



75W

Высокотехнологичная жидкость специально разработана для коробок передач, оснащенных двойным сцеплением. Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением. Применяется для трансмиссий с двойным сцеплением: ZF, GETRAG и BORG WARNER, которыми оснащаются автомобили: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG или S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroen (DCS) RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6), ... Akkora GEAR MULTI DCTF также может быть использована в некоторых механических коробках передач, требующих низковязких масел при низких температурах, например, с классом вязкости SAE 75W.

Применяется для широкой линейки пассажирских автомобилей, оснащенных сухим или мокрым двойным сцеплением.

- Снижая трение, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованных трансмиссиями с двойным сцеплением.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на маховик двигателя.
- Эффективно защищает зубчатые передачи.
- Обеспечивает оптимальную работу коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Обеспечивает идеальный отклик трансмиссии (DCT) при низких температурах.
- Высокая устойчивость к деградации и окислению при высоких температурах, позволяет расширить интервалы замены жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

Класс качества:

API: GL-4

Соответствует продуктам:

CASTROL BOT 118 Plus, BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M1, BOT 350 M3, BOT 450, Transmax Dual

PENTOSIN FFL-2, FFL-3

PETRONAS LUBRICANTS Tutela DCT 700H

SHELL TF 0870, Spirax S5 DCT 10

Концерн PSA 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271

Соответствует требованиям:

AUDI G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 182 A2 - A6, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 529 A2-A6, 052 536, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 055 536, G 070 726, S-tronic, TL 52 182, TL 52 529, TL 52 529 C;

BMW 83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, Drivelogic 7-speed, DCTF-1, DCTF-1+, DCTF-2, DKG, DTF 1, MTF-LT-3, MTF-LT-5;

CITROEN 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271;

DS (CAPSA) 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271;

FIAT 9.55550-DA11, 9.55550-M22, 9.55550-MZ6(DDCT);

FORD 1 490 761, 1 490 763, POWERSHIFT, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C200-D2 / XT-11-QDC, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C936-A, F-DC;

HONDA MTF-III;

HYUNDAI/KIA 04300-2N100, Hyundai 00232-191100 WDCTF Hd G Gear oil, Hyundai/Kia 04300-2N110 WDHO-1, Hyundai 00232-19101 WDCTF Hd H Control oil;

JAGUAR PENTOSIN FFL-3;

LEXUS #If, #0888, 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT;

MERCEDES-BENZ MB 236.24, SLS A 001 989 86 03;

MITSUBISHI Diamond Queen SSTF-1; **NISSAN** DCT Fluid, GR6, LV MT-1;

PEUGEOT 1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271;

PORSCHE PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 000 043 305 63, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 546 00, PDK, TF 0870;

RENAULT BOT 450, DC4, EDC-6, EDC-7, DW5, DW6;

SEAT G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 182 A2 - A6, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 529 A2 - A6, 052 536, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 055 536, G 070 726, TL 52 182, TL 52 529, TL 52 529 C;

SKODA G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 182 A2 - A6, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 529 A2 - A6, 052 536, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 055 536, G 070 726, TL 52 182, TL 52 529, TL 52 529 C;

SUZUKI 99000-22B27-036;

TOYOTA 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT;

VOLVO 1161520-7, 1161838, BOT 341;

VW DSG, G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 182 A2 - A6, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 529 A2 - A6, 052 536, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 055 536, G 070 726, TL 52 182, TL 52 529, TL 52 529 C;

BYD DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013; **CHANGAN** DCTF;

CHERY DCTs; **GREAT WALL** 7-speed DCT; **GEELY** 7-speed DCT

Физико-химические свойства масла

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287-91 (метод Б)	- 43
Кинематическая вязкость при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	41,20
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33-2016	8,04
Индекс вязкости	ГОСТ 25371-2018	172
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362-96	2,25
Коррозионное воздействие на медных пластинках (течение 3 ч при 120°C), балл	ГОСТ 2917-76	4 b
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370-2018	отсутствие
Массовая доля воды, %	ISO 12937-2000	отсутствие